

ČISTIČÍ NÁPLNĚ OTOPNÝCH SYSTÉMŮ



BP 400

Čistí a chrání otopné okruhy. Umožňuje rozpustit a následným propláchnutím odstranit **usazeniny hydroxidů železa** a hořčíku, vápenaté usazeniny, rez a kal. Maže ventily a čerpadla, zlepšuje výměnu tepla a vrací otopným okruhům jejich původní účinnost. Působí též jako inhibitor koroze již přítomné v okruhu. Díky svým vlastnostem zaručuje maximální výměnu tepla v okruhu i v otopných tělesech. Vhodný pro systémy starší 6 měsíců.

TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	bez barvy
ZÁPACH	bez zápachu
pH	7
DÁVKOVÁNÍ	1l přípravku na 100l kapaliny v systému

BALENÍ

Láhev, 1l	Obj. kód - 18183
-----------	------------------

BP 300

Čistí otopné okruhy od **kotelního kamene, vápenatých usazenin**, nečistot, zbytků po pájení a tím obnovuje účinnost topení. Chrání proti korozi. Sníží nebo zcela odstraní hluk od kotle. Ideální na nové (do 6 měsíců provozu) otopné a chladičové systémy. Slučitelný se všemi kovy a materiály běžně používanými v otopných systémech.



TECHNICKÉ ÚDAJE

SKUPENSTVÍ	kapalné
BARVA	opalizující
ZÁPACH	slabý
pH	7
DÁVKOVÁNÍ	1l přípravku na 100l kapaliny v systému

BALENÍ

Láhev, 1l	Obj. kód - 8781
-----------	-----------------

POSTUP POUŽITÍ

Soustavu nejprve vypusťte a napusťte obyčejnou vodou. Přidejte 1l přípravku na každých 100l otopné vody, a to buď přes expanzní nádobu, napouštěcí kohout, radiátor nebo pomocí čerpadla.

Pokud tvrdost vody přesahuje 14 °dH (tvrdá voda), zvyšte koncentraci na 2%, a pokud přesahuje i 20 °dH (velmi tvrdá), pak na 3%. Stejně tak zvyšte koncentraci, pokud je systém silně znečištěn kalem.

Vodu s čisticím přípravkem nechte cirkulovat, pokud možno v teplém okruhu, po dobu 24 hodin (BP 300) / minimálně 8 dnů (BP 400). Doba působení závisí do značné míry na stavu otopné soustavy. U větších nebo hodně znečištěných systémů může být potřeba proces opakovat.

Otopnou soustavu vypusťte, aby se odstranily rozpuštěné zbytky znečištění, a nakonec ji propláchněte čistou vodou.

Po vyčištění se doporučuje naplnit okruh čistou, podle potřeby upravenou vodou s přídatkem BP 100 PLUS nebo BP 700A, který vytvoří ochrannou vrstvu a bude bránit usazování vápenatých sedimentů a korozi.